

**Rubber floor covering having characteristics varying smoothly**

Patent Number: DE19649708

Publication date: 1998-02-12

Inventor(s): HECKEL KLAUS DIPL CHEM DR (DE); NAHE TORSTEN DIPL ING (DE); BUTSCHER ALFONS DIPL ING (DE)

Applicant(s): FREUDENBERG CARL FA (DE)

Requested  
Patent: ☐ DE19649708Application  
Number: DE19961049708 19961129Priority Number  
(s): DE19961049708 19961129IPC  
Classification: D06N7/02; B29C43/24; B29C43/30; B29K9/00EC  
Classification: B29C43/30, B29D31/00LEquivalents: CA2220522, CN1184187, ☐ EP0845342, A3, B1, ES2163691T, HU9701528,  
☐ JP10219570, JP3096264B2, NO309286B, NO973777, PL323226, PT845342T

---

**Abstract**

---

Floor covering comprises a run of rubber material, with rubber granules embedded into its surface. There are different types of granule, with a grading of 0.1-40 mm. The covering has one or more visible and/or physical surface characteristic across and along it. The characteristic(s) alters along the run of the covering. The alteration occurs smoothly. Also claimed is the method of making the covering.

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2



①⑨ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ Patentschrift  
⑩ DE 196 49 708 C 1

⑤① Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**D 06 N 7/02**  
B 29 C 43/24  
B 29 C 43/30  
// B29K 9:00

②① Aktenz ich n: 196 49 708.6-43  
②② Anmeldetag: 29. 11. 96  
④③ Offenlegungstag: —  
④⑤ Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 12. 2. 98

DE 196 49 708 C 1

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦③ Patentinhaber:  
Fa. Carl Freudenberg, 69469 Weinheim, DE

⑦② Erfinder:  
Heckel, Klaus, Dipl.-Chem. Dr., 69517 Gornheimertal,  
DE; Butscher, Alfons, Dipl.-Ing., 69488 Birkenau, DE;  
Nahe, Torsten, Dipl.-Ing., 67134 Birkenheide, DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit  
in Betracht gezogene Druckschriften:  
DE 42 26 766 A1

⑤④ Bodenbelag und Verfahren zu dessen Herstellung

⑤⑦ Ein Bodenbelag aus Gummi enthält Bereiche mit kontinuierlich ineinander übergehenden Werten der gleichen optischen und/oder physikalischen Eigenschaften. Ein Herstellungsverfahren hierzu wird angegeben.

DE 196 49 708 C 1

## Beschreibung

## Technisches Gebiet

Die Erfindung befaßt sich mit einem Bodenbelag aus Gummi, in dessen Oberfläche Granulate eingebettet sind, die sich zumindest in einer optischen und/oder physikalischen Eigenschaft voneinander unterscheiden.

## Stand der Technik

DE-42 26 766 A1 beschreibt einen mehrfarbig gemusterten Bodenbelag und dessen Herstellungsverfahren, wobei in eine Bahn mit einer ersten Farbe abweichend von dieser Farbe eingefärbtes Granulat in einer im wesentlichen gleichmäßigen Verteilung eingebettet ist. Sowohl die Bahn als auch das Granulat bestehen aus vernetzbaren Elastomeren, wobei das Granulat zumindest zwei voneinander und der Bahn abweichend eingefärbte Fraktionen von Partikeln umfaßt und die Menge und Farbe der Fraktionen so gewählt ist, daß die sich bei einer homogenen Durchmischung aller in dem Bodenbelag enthaltenen Bestandteile ergebende Mischfarbe und erste Farbe im wesentlichen übereinstimmen.

Während des Herstellungsverfahrens werden die Fraktionen voneinander getrennt granuliert, die Granulate miteinander vermischt, in einen Walzenkalandar eingegeben und mit der Bahn vereinigt, wonach sich deren Vulkanisation anschließt.

Man erhält auf diese Weise den optischen Eindruck einer Mischfarbe, bestehend aus in die Bodenbelags-Oberfläche eingelassenen Farbflächen von 1 bis 25 mm<sup>2</sup>. Es ist mit einem solchen Verfahren möglich, bei der Bodenbelagsherstellung entstehende Abfälle wieder vollständig in den Herstellprozeß einzubeziehen, wobei der Farbton der Grundbahn additiv aus jeweils gleichen Farbanteilen der eingestreuten Partikeln besteht.

Das beschriebene Verfahren ermöglicht es jedoch, diskrete Flächenbereiche der Bodenbelagsbahn unterschiedlich auszugestalten.

## Aufgabe der Erfindung

Bodenbeläge mit diskreten Flächenbereichen, die in ihren optischen und/oder physikalischen Eigenschaften voneinander abweichen, sind z. B. zur Lenkung von Besucherströmen in öffentlichen Gebäuden und Krankenhäusern sowie zur Kennzeichnung diskreter Arbeitsflächen in Industriebetrieben bekannt. Nicht bekannt sind der Anmelderin jedoch Ausführungsformen, bei welchen Flächenbereiche mit unterschiedlicher Charakteristik bezüglich der physikalischen und/oder optischen Eigenschaften kontinuierlich, fließend, ineinander übergehen. Solche Bodenbeläge und ein Verfahren zu deren Herstellung sind die Aufgabe der vorliegenden Erfindung. Die Vorteile eines solchen fließenden Übergangs sind bei den einzelnen Ausführungsformen im folgenden näher beschrieben.

## Darstellung der Erfindung

Gemäß der Erfindung besteht der Bodenbelag aus Gummi und liegt in Form einer Bahn vor, in deren Oberfläche mindestens zwei verschiedene Arten von Kautschuk-Granulaten mit einer Korngröße (Siebfraktion) von 0,1 bis 40 mm, der Gesamtdicke des Bodenbelags und gegebenenfalls der gewünschten Optik angepaßt,

eingebettet sind. Der Bodenbelag besitzt in Längs- und in Querrichtung: mindestens eine physikalische und/oder optische Eigenschaft welche kontinuierlich, bezüglich ihrer Charakteristik bzw. ihres physikalischen Meßwertes, in eine andere Charakteristik bzw. in einen anderen Meßwert übergeht, wobei diese Übergänge sich periodisch wiederholen können.

Der kontinuierliche, fließende Übergang der Eigenschaften wird dabei durch Art und Menge des eingebetteten Granulats bestimmt.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung erfolgen die stufenlosen Änderungen in der physikalischen und/oder optischen Charakteristik zwischen den einzelnen Flächenbereichen quer zur Fertigungsrichtung des Bodenbelags. Bevorzugt ist diese Variante deshalb, weil sie verfahrenstechnisch besonders leicht ausführbar ist und verlegetechnisch keiner besonderen Einschränkungen bedarf.

Bezieht man sich bezüglich der stufenlosen Änderung in der Eigenschaft der einzelnen Flächenbereiche auf den optischen Eindruck, z. B. die Intensität der Leuchtkraft der Bodenbelags-Oberfläche, so lassen sich ansprechende Effekte erzielen, welche insbesondere in Präsentationsräumen, wie Ausstellungen und Schaufenstern, Anwendung finden können.

Gleiches gilt für den Glanzgrad, dessen Intensität beispielsweise im Bereich von Präsentationsflächen auf der Fußbodenbelags-Oberfläche stärker ausgebildet ist als in den vom Publikum begangenen Bereichen, wo ein solcher Glanz den negativen Eindruck eines allzu glatten Belages vermitteln würde oder wo die Abnutzung des Glanzes durch Trittspuren das Erscheinungsbild des Belages in nicht ansprechender Weise mit der Zeit verändern würde.

Auch durch kontinuierliche, insbesondere periodisch sich wiederholende Veränderung des Farbtones der Bodenbelags-Oberfläche kann eine ansprechende Optik erzielt werden. Ferner kann die Abfolge der Veränderungen so ausgestaltet werden, daß die unterschiedlichen Farben der Lenkung von Besucherströmen in Kaufhäusern, Krankenhäusern, Flughäfen und Behörden dienen können. Beispielsweise würde der Besucher auf optische Weise darauf hingewiesen, daß er im Begriff ist, einen andersartigen Bereich des Gebäudes zu betreten.

In allen genannten Fällen kann der optische Eindruck durch entsprechende Beleuchtung noch verstärkt oder variiert werden. Zudem ist es möglich, die Übergänge bezüglich des Glanzgrades, der Leuchtkraft und der Farbe miteinander zu kombinieren, was unzählige Gestaltungsmöglichkeiten in künstlerischer wie praktischer Hinsicht zur Folge hat.

Eine andere Variante der Erfindung geht davon aus, daß sich der elektrische Ableitwiderstand, gemessen nach DIN 51 953, in den Grenzen von  $1 \times 10^3$  Ohm und  $10^{10}$  Ohm kontinuierlich verändert. Z.B. bei der Leiterplattenproduktion sind die Bodenbereiche um die Produktionsanlagen zur Vermeidung elektrostatischer Zerstörung der Bauteile elektrisch leitend ausgeführt; das Personal befindet sich also in elektrisch leitender Verbindung mit dem Fußbodenbelag. Aufgrund der örtlichen Begrenzung der Arbeitsplätze ist es nicht notwendig, den gesamten Fußbodenbelag einer Produktionsstätte derart leitfähig auszugestalten. Damit nun für die Beschäftigten der elektrisch leitende Bereich sicher erkennbar ist, schlägt die Erfindung vor, die Flächen mit höchster Leitfähigkeit in Kombination mit einer der oben genannten optischen Eigenschaften auszugestalten.

ten. Diese lassen auch den allmählichen Übergang in die nicht leitfähigen Zonen des Bodenbelags erkennen, was sich durch Farbänderung, Änderung der Leuchtkraft oder des Glanzgrades sehr gut optisch darstellen läßt. Der Vorteil gegenüber einer abrupten Abgrenzung der einzelnen Bereiche liegt z. B. darin, daß für das Personal der Arbeitsplatz, also die bei der Handhabung mit den elektronischen Bauteilen zu benutzende Fläche, nicht einengend abgegrenzt erscheint. Neben dieser psychologischen Wirkung ist auch gewährleistet, daß in einer weiter entfernten Zone vom eigentlichen Arbeitsplatz noch ein Ableitwiderstand vorliegt, der zwar arbeitstechnisch nicht mehr optimal ist, jedoch noch so niedrig, daß auch in diesem Außenbereich mit einer gewissen Sicherheit elektronische Bauteile zerstörungsfrei ge-

handhabt werden können. Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung geht von fließenden Übergängen in der Rauheit einzelner Zonen des Bodenbelages aus. Dies ist z. B. in potentiell durch Nässe oder Feuchtigkeit beaufschlagten Bereichen sinnvoll, um die Rutschgefahr zu vermeiden. Ein Beispiel wäre der Bereich eines Hallenbades zwischen der Naßzone und dem Foyer, in welchem eine größere Rutschfestigkeit bei Nässe nicht mehr erforderlich ist. Der allmähliche Übergang der Zonen würde so analog der verschlepten Feuchtigkeit zu- bzw. abnehmen.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird dergestalt durchgeführt, daß man auf eine noch weichelastische, kontinuierlich bewegte Kautschukbahn vor deren Vulkanisation mindestens zwei verschiedene Arten von Kautschukpartikeln in einer Korngröße bzw. Siebfraktion von 0,1 bis 40 mm aufstreut. Die Korngröße hängt dabei von der zu erzielenden Eigenschaft und von der Endmaterialdicke des Bodenbelags ab; geeignete Werte innerhalb des gesetzten Rahmen sind anhand von Vorversuchen leicht ermittelbar und die Auswirkungen auf die Oberflächeneigenschaften meßbar.

Man verwendet erfindungsgemäß mindestens zwei Arten von Partikeln, deren physikalische und/oder optische Eigenschaftswerte zahlenmäßig voneinander verschieden sind. Bei diesen Eigenschaften kann es sich beispielsweise um die Leuchtkraft, den Glanzgrad, den Farbton, den elektrischen Ableitwiderstand oder die Unregelmäßigkeit der Oberfläche handeln.

Ebenfalls im Interesse der Arbeitssicherheit ist es möglich, einen Bodenbelag zu verwenden, dessen Oberfläche eingebettete Partikeln enthält, welche bei Stromausfall und damit völliger Dunkelheit infolge ihrer Eigenleuchtfähigkeit eine breite, nicht abrupt abgegrenzte Notleitfläche markieren.

Die Kautschukpartikeln liegen als Schüttung in einem nach oben und unten offenen Trichterkasten und auf der Oberseite einer unter dem Trichterkasten befindlichen Dosierwalze auf. Die Längsachse dieser Dosierwalze verläuft quer zur Laufrichtung der weichelastischen Kautschukbahn. Der Umfang der Walze dreht sich gleichsinnig zu deren Laufrichtung.

Infolge der Drehung der Walze gelangen die Kautschukpartikeln auf deren Oberfläche in den Spalt zwischen der Unterkante des Trichterkastens und der Walzenoberfläche. Dieser Spalt ist durch eine verstellbare Bürstenraker in seiner Breite bestimmt.

Die Oberfläche der Dosierwalze ist mit einer Vielzahl axial verlaufender, verschieden tief ausgestalteter, versetzt zueinander angeordneter Rillen oder Vertiefungen versehen, welche durch die Kautschukpartikeln ausgefüllt werden. Diese Rillen dienen also als Vorratsbehälter, aus denen die Kautschukpartikeln gemäß der An-

ordnung, Tiefe und Zahl der Rillen auf die Oberfläche der Kautschukbahn auftreffen.

Den Tiefenunterschieden, der Anzahl und der Anordnung der parallel zur Walzenachse verlaufenden Rillen sind keine Grenzen gesetzt; diese Rillen oder Vertiefungen sind leicht herstellbar, so daß durch Versuche die jeweils idealen Ausgestaltungen für die jeweils zu schaffenden Oberflächen des Fußbodenbelags leicht getestet werden können. Die beaufschlagte Materialbahn kann mit bekannten Methoden zur Endvulkanisation zum fertigen Bodenbelag verarbeitet werden.

#### Patentansprüche

1. Bodenbelag aus Gummi, bestehend aus einer Bahn mit in deren Oberfläche eingebetteten, mindestens zwei verschiedenen Arten von Kautschuk-Granulaten mit einer Korngröße (Siebfraktion) von 0,1 bis 40 mm, wobei der Bodenbelag in Längs- und Querrichtung flächig mindestens eine physikalische und/oder optische Eigenschaft besitzt, deren Charakteristik im Verlauf der Belagsoberfläche sich mindestens einmal ändert, wobei diese Änderung der Charakteristik einer Eigenschaft in eine andere Charakteristik der gleichen Eigenschaft stufenlos erfolgt.
2. Bodenbelag nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der stufenlose Übergang der Charakteristik jeweils quer zur Fertigungsrichtung des Bodenbelags verläuft.
3. Bodenbelag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Intensität der Leuchtkraft verändert.
4. Bodenbelag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Intensität des Glanzgrades verändert.
5. Bodenbelag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß sich der Farbton der Belagsoberfläche verändert.
6. Bodenbelag nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß sich der elektrische Ableitwiderstand nach DIN 51 953 in den Grenzen von  $1 \times 10^3$  Ohm und  $10^{10}$  Ohm verändert.
7. Bodenbelag nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Rauheit der Oberfläche ändert.
8. Verfahren zur Herstellung eines Bodenbelags aus Gummi, bei welchem auf eine noch weichelastische, kontinuierlich bewegte Kautschukbahn vor deren Vulkanisation mindestens zwei Arten von Kautschukpartikeln mit gleicher Eigenschaft, jedoch unterschiedlicher Charakteristik dieser Eigenschaft, mit einer Korngröße (Siebfraktion) von 0,1 bis 40 mm aufgestreut werden, indem die Kautschukpartikeln aus einem Trichterkasten auf die Oberfläche einer unter dem Trichterkasten befindlichen Dosierwalze gelangen, deren Längsachse quer zur Laufrichtung der Kautschukbahn angeordnet ist und die sich gleichsinnig zur Laufrichtung zur Kautschukbahn dreht, wobei anschließend durch diese Drehbewegung der Walze die Kautschukpartikeln eine verstellbare Bürstenraker passieren, welche das Ausmaß des Spaltes zwischen einer Unterkante des Trichterkastens und der Dosierwalze-Oberfläche bestimmt, wobei sich ferner die Kautschukpartikeln während ihres Transportes von der Oberfläche der sich drehenden Dosierwalze bis zu der unter der Walze befindlichen Kunst-

stoffbahn in auf der Oberfläche der Dosierwalze in einer Vielzahl versetzt zueinander angeordneten Rillen befinden, welche unterschiedliche Tiefe bzw. Volumina aufweisen und jeweils parallel zur Längsachse der Walze verlaufen, und wobei zuletzt die bestreute Kautschukbahn einer Endvulkanisation mit üblichen Mitteln unterzogen wird.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65